

Ficha Técnica INFORME DE PRUEBA XINXING	
Composición	100% Algodón
Peso (±5%)	13 oz /y ² - 442 g/m ²
Ancho	160 cm
Tejido	Twill - Sarga 3/1

	Urdimbre	Trama
Resistencia al rasgado	1058	1146
Resistencia a la tensión	50	35
Cambio dimensional lavado	≤3%	≤3%
Recuento de hilos	7±3%	7±3%
Densidad terminado	72±3%	44±3%

Resistencia Térmica & Eléctrica		
ASTM F1959	Arco Eléctrico (ATPV)	15 cal/cm ²
	Factor de Atenuación de Calor	(HAF) 85%
NFPA 70E	Categoría EPP Arco Eléctrico	2
	Resistencia a la llama	No derretimiento/goteo
NFPA 2112	Contracción al calor	1%

Recomendaciones



Lavar por
Debajo de 60°C



No usar
Blanqueadores



Secador a
Temperatura Baja



Planchar a
Temperatura Media



Solidez de Color

Lavado	4
Fricción	4
Lavado en seco	3
Luz	3-4
Transpiración	4

Certificación

