



PROCESO DE DISEÑO

Código: R-DI - 01-01

Versión: 02

FICHA TÉCNICA REF. 4059

Fecha: 06-jun-13

Página: 1 de 1



Suela Inyectada Bidensidad



4059



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR: Marrón
TIPO: Botín

TALLA: 35 - 45
LÍNEA: Supervisor

PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.

CORTE EXTERNO: Elaborada en cuero nobuck marrón calibre 1.8 - 2.0 mm, con combinación de cuero napa negro en cordonerías y tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello y lengüeta y micro fibra en puntera y talón con cinta reflectiva en laterales

FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato

OJALETES: Pasadores en riata naranja de alta calidad de 1 dm de ancho con pasador autógeno plástico (Cordonera)

CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón

PLANTILLA:

Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm

Externa: Elaborada en poliuretano (PU), preformada, anatómica con rebote en el talón para mayor confort

SUELA: Bidensidad elaborada en PU-PU, antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza 60-65 shore A.

NORMATIVIDAD TÉCNICA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA:

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Menor a 300 mm³

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA

NORMA: NTC 632

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos

RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN:

NORMA: NTC-ISO 20344

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN

RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA:

NORMA: NTC-ISO 20344 y NTC 2038

REQUISITO: Mínimo 4,0 N/mm y con desgarro Mínimo 3,0 N/mm

RESISTENCIA DIELECTRICA:

NORMA: ASTM F 2412 y 2413

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV

PESO CALZADO (1 PIE): 586,5gr/TALLA 40

USOS

Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria.

No puede ser expuesto al agua, ni aceite debido a las características del nobuck por ser un cuero mejor tratado de poro abierto, ocasiona su deterioro.

VIDA UTIL

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

CUIDADOS DEL CUERO

Se debe eliminar la suciedad con un cepillo de cerdas duras y se le debe aplicar un aerosol que impermeabilice la piel y proteja de humedad y polvo

CUIDADOS DEL CALZADO

- * Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad
- * No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos o bacteriológicos
- * No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no específicas
- * Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado junto a fuentes intensas de calor